



Especificaciones Técnicas
Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

712 Escudo Gris

CARTON ESTUCADO REVERSO GRIS
 CARTONCINO PATINATO FINE CON RETRO GRIGIO
 FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH GREY BACK
 CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO GRIS, INTERIEUR GRIS
 VOLLGESTRICHERER CHROMOTRIplexKARTON MIT GRAUER RÜECKSEITE – GD

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
220	0,270	1,23	4,2	1,9	7,9	3,6
250	0,315	1,26	6,6	2,8	12,4	5,3
275	0,360	1,31	8,7	3,6	16,4	6,8
300	0,390	1,30	11,3	4,6	21,3	8,7
325	0,420	1,29	14,3	5,8	26,9	10,9
350	0,455	1,30	17,8	7,2	33,5	13,5
375	0,490	1,31	22,1	8,9	41,6	16,7
400	0,525	1,31	27,2	10,7	51,2	20,1
450	0,595	1,32	38,2	14,6	71,9	27,5
500	0,665	1,33	51,5	19,6	96,9	26,9

Blancura Xenon ISO 2470

Xenon Brightness ISO 2470

Cara / Top 87,5% +/- 2

Tolerancias – Muestreo ISO 186

Tolerances – Sampling ISO 186

Gramaje / Substance +/- 3 % Sobre la media del pedido
On the average of the order

Espesor / Caliper +/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Ind. de mano / Bulk +/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Rigidez / Stiffness - -15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores)
For single determinations (95% of values)

Cond. ambientales / Test conditions T: 23 +/- 1° C RH: 50 +/- 2%

03 - 2016

Sede / Head Office:
 SARRIO PAPELERA DE ALMAZAN S.L.u.
 C/Selva 2 , Edificio planta 3ª 1º Polígono Mas Blau
 08820 El Prat de Llobregat
 Tel. +34 93 4759100 – Fax +34 93 4780673
 Empresa certificada ISO 9001