



Triplex Blanco



TRIPLEX BLANCO

WLC - GT1

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Spécifications Techniques


Technische Richtwerte

Cartón Reciclado estucado reverso blanco

Coated board white back

Carton couché recyclé, verso blanc

Gestrichener Sekundärfaserkarton mit weisser Rückseite



- Estucado / Coating / Couche / Zweifachstrich
- Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortierte weisse Faberqualitäten
- Recorte Seleccionado / Selected Waste Paper / Fibras reciclées et sélectionnées / Sortiertes Altpapier
- Recorte Blanco Seleccionado / Selected White Waste Paper / Papier Blanc sélectionné / Sortierte weisse Faberqualitäten
- Estucado / Coating / Couche / Pigmentierung

Característica	Gramaje	Calibre	Rigidez Taber SM 15°	Rigidez Taber ST 15°	Blancura de cara C/2°	Blancura de reverso C/2°	Brillo 75°
Property	Grammage	Thickness	Stiffness Taber MD 15°	Stiffness Taber CD 15°	Brightness top C/2°	Brightness back C/2°	Gloss 75°
Propriété	Grammage	Épaisseur	Rigidité Taber SM 15°	Rigidité Taber ST 15°	Blancheur recto C/2°	Blancheur verso C/2°	Brillance 75°
Eigenschaften	Gewicht	Dicke	Steifigkeit 15° long	Steifigkeit 15° trans	Weissgrad Decke C/2°	Weissgrad Rückseite C/2°	Glanz 75°
U	(g/m ²)	(µm)	(mNm)	(mNm)	(%)	(%)	(%)
Std	ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 2493	ISO 2470	ISO 2470	ISO 8254
Tol	± 4 %	± 5 %	-15%	-15%	± 1,5%	± 1,5%	> 45
250	250	345	9,1	4,2	79,5	74,5	> 45
275	275	380	11,6	5,2	79,5	74,5	> 45
300	300	415	14,3	6,4	79,5	74,5	> 45
325	325	455	18,1	8,1	79,5	74,5	> 45
350	350	490	22,1	9,9	79,5	74,5	> 45
375	375	530	26,6	11,9	79,5	74,5	> 45
400	400	565	32	14,3	79,5	74,5	> 45
425	425	600	38	16,8	79,5	74,5	> 45
450	450	635	43,4	19	79,5	74,5	> 45

Condiciones de Ensayo / Test Conditions / Conditions des tests / Prüfklima ISO 187 23°C / 50 % HR

Características de acuerdo con las mediciones en la planta de Barcelona Cartonboard. Las tolerancias, basadas con un 95% de confianza, se aplican al valor medio de una entrega en bobinas o palets. El Valor medio corresponde a la media de 5 muestras aleatorias en bobina/palet.

Characteristics according Barcelona Cartonboard Mill measurements. Tolerances based on 95% confidence level, are applied averages of deliveries on reels or pallets. Average based on 5 single measurements randomly sampled within the reel or pallet.

Caractéristiques selon les mesures de l'usine de Barcelona Cartonboard. Les tolérances basées sur un intervalle de confiance de 95%, sont applicables à la moyenne d'une livraison en bobines ou palets. Moyenne basée à partir de 5 mesures aléatoires dans ladite bobine / palet.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Werkes Barcelona Cartonboard. Toleranzen – basierend auf 95% Vertrauensbereich werden die Lieferungen auf Rollen oder Paletten aufgebracht. Wert basierend auf 5 Einzelmessungen nach dem Zufallsprinzip.

Barcelona Cartonboard, S.A.U.
Potassi, 7 - 08755 Castellbisbal
Barcelona (Spain).
www.bcncarton.com