



Clariana

*Buenos papeles hechos
por Buena gente
Good papers made by Good people*

ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN:

PACKLAR THIN

Característica	Unidad	Media	Máximo	Mínimo	Según Norma
Gramaje	gr./m ²	Según pedido ± 4 %			UNE-57014-74
Blancura (457 mm)	%	109	111	107	UNE-57062-72
Lisura (Bendtsen) CT	ml/min.	265	350	180	UNE-57080-88
Lisura (Bendtsen) CF	ml/min.	295	390	200	UNE-57080-88
Porosidad (Bendtsen)	ml/min.	600	1000	300	UNE-57066-86/2
Encolado Cobb 60" Tela	gr. H ₂ O	---	< 35	< 35	UNE-57027-74
Encolado Cobb 60" Filtro	gr. H ₂ O	---	< 35	< 35	UNE-57027-74
Mano	cm ³ /gr	1,65	1,80	1,50	UNE-EN 20534
Espesor	μ	Calcular s/ gramaje (Mano * gramaje)			UNE-57004-88
Humedad	%	6,5	7,0	6,0	UNE-57005-90
Resistencia L	m	9500	11000	7000	UNE-57028-74
Resistencia T	m	5000	6500	3500	UNE-57028-74

Departamento de Calidad	Dirección General
Manuel Cheza	Miguel Goenaga