



## Especificaciones Técnicas Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

# 727 Roble Blanco

CARTON ESTUCADO FOLDING REVERSO BLANCO  
 CARTONCINO PATINATO EXTRAFINE, ALTO ESPESORE CON RETRO BIANCO  
 FULLY COATED FOLDING BOXBOARD. WHITE BACK  
 CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO BLANC, INTERIEUR SEMI-BLANCHI  
 VOLLGESTRICHENER CHROMOCARTON MIT WEISSER RÜCKSEITE - GC

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
250	0,345	1,38	9,9	4,2	18,6	7,9
275	0,405	1,47	12,1	5,3	22,8	10,0
325	0,480	1,48	21,6	8,7	40,6	16,4
350	0,530	1,51	26,8	10,5	50,4	19,7
375	0,565	1,51	32,8	13,3	61,7	25,0
450	0,705	1,57	52,5	19,7	98,7	37,1

Blancura Xenon ISO 2470 Xenon Brightness ISO 2470	
<b>Cara / Top</b>	87,5 % +/- 2
<b>Reverso / Back</b>	81 % +/- 2
Tolerancias – Muestreo ISO 186 Tolerances – Sampling ISO 186	
<b>Gramaje / Substance</b>	+/- 3 % Sobre la media del pedido On the average of the order
<b>Espesor / Caliper</b>	+/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Ind. de mano / Bulk</b>	+/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Rigidez / Stiffness -</b>	-15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Cond. ambientales / Test conditions</b>	T: 23 +/- 1° C      RH: 50 +/- 2%

03- 2016

Sede Central /Head office:  
 Sarrío Papelera de Almazán S.L.Unipersonal  
 C/Selva 2 , Edificio planta 3ª 1º Polígono Mas Blau –  
 08820 El Prat de Llobregat  
 Barcelona (Spain)  
 Tel. +34 93 4759100 – Fax +34 93 4780673  
 Empresa certificada ISO 9001