



**J.VILASEGA S. A.**

FABRICA DE PAPEL DESDE 1.714

## COMMANDER VERJURADO

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>	<i>Tolerances</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m<sup>2</sup></i>	<i>UNE - EN ISO 536: 2013</i>	<i>90, 95, 100, 105</i>	<i>+/- 4 %</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>UNE - EN ISO 534: 2012</i>	<i>90 gr. 130 95 gr. 137 100 gr. 145 105 gr. 152</i>	<i>+/- 5 %</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>UNE 57066/3,2003</i>	<i>10</i>	<i>+/- 5</i>
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093-91</i>	<i>7</i>	<i>+/- 3</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolue</i>	<i>%</i>	<i>UNE - EN ISO 287: 2009</i>	<i>5,5</i>	<i>+/- 1</i>

• **Commander Verjurado Centrado:**

- Blanco: 820/070/00/R0
- Marfil: 820/071/00/R0
- Crema: 820/072/00/R0

\* **Commander Verjurado Continuo**

- Blanco: 820/075/00/R0
- Crema: 820/077/00/R0
- Ahuesado: 820/078/00/R0

*Los datos citados son indicativos.*

*La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.*



Ref:  
Julio 2014