

Descripción:

La gama de papel no estucado de Lecta de extraordinaria blancura.

Papel no estucado de Lecta de extraordinaria blancura dirigido al sector editorial. Se trata de un papel offset fabricado con pasta química, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina.

Especialmente diseñado para impresión offset, está garantizado para impresión digital láser y láser pre-print y está recomendado por las principales marcas de impresión digital.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

Sistemas de impresión:

Digital, Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

Certificados:

- Ficha de Datos de Seguridad
- Envases y Residuos de Envases (EN 13427)
- Seguridad en juguetes (EN 71-3)
- Contacto con Alimentos (XXXVI BfR)
- Certificado ECF
- Análisis Sensorial (EN 1230)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- EMAS fábrica Zaragoza
- ISO 14001
- Eficiencia Energética ISO 50001
- ISO 9001 calidad
- OHSAS 18001 fábrica Zaragoza

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90	100	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	84	96	108	119	142
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0
Blancura R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	109	109	109	109	109
Blancura D65/10 ^º	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	161	161	161	161	161
Color a* D65/10 ^º	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Color b* D65/10 ^º	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5	-16.5
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	µm	±50	150	150	150	160	170
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	25	25	30	35	40
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 01/09/2016