



Especificaciones Técnicas  
Technical Specification

Calidad / Tipo / Grade / Qualité / Typ

**717 Escudo Blanco**

CARTON ESTUCADO REVERSO BLANCO  
 CARTONCINO PATINATO EXTRAFINE CON RETRO BIANCO  
 FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD WITH WHITE BACK  
 CARTON BLANC COUCHE SUR VERSO BLANC, INTERIEUR GRIS  
 VOLLGESTRICHENER CHROMOTRIplexKARTON MIT WEISSER RÜCKSEITE- GT

Gramaje Substance	Espesor Caliper	Ind. de Mano Bulk	Rigidez Taber (15°) Stiffness Taber		Rigidez DIN (7,5°) Stiffness DIN	
			Sm. Md	St. Cd	Sm. Md	St. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m2	mm	cm3/g	mN.m	mN.m	N.mm	N.mm
220	0,260	1,18	3,9	1,9	7,3	3,6
250	0,300	1,20	6,3	2,8	11,8	5,3
275	0,340	1,24	8,1	3,5	15,2	6,6
300	0,370	1,23	10,5	4,5	19,7	8,5
325	0,390	1,22	13,4	5,6	25,2	10,5
350	0,435	1,24	17,0	6,8	32,0	12,8
375	0,475	1,27	21,6	9,1	40,6	17,1
425	0,557	1,31	34,7	13,4	65,2	25,2
450	0,600	1,33	41,2	15,5	77,5	29,2
500	0,670	1,34	55,2	18,5	103,8	34,8

**Blancura Xenon ISO 2470**  
Xenon Brightness ISO 2470

<b>Cara / Top</b>	87,5% +/- 2
<b>Reverso /Back</b>	81 % +/- 2

**Tolerancias – Muestreo ISO 186**  
Tolerances – Sampling ISO 186

<b>Gramaje / Substance</b>	+/- 3 % Sobre la media del pedido On the average of the order
<b>Espesor / Caliper</b>	+/- 6 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Ind. de mano / Bulk</b>	+/- 5 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Rigidez / Stiffness -</b>	-15 % Sobre muestras individuales (95% de los valores) For single determinations (95% of values)
<b>Cond. ambientales / Test conditions</b>	<b>T:</b> 23 +/- 1° C <b>RH:</b> 50 +/- 2%

03-2016

Head Office:  
 SARRIÓ PAPELERA DE ALMAZÁN S.L.U  
 C/Selva 2 , Edificio planta 3ª 1º Polígono Mas Blau  
 08820 - El Prat de Llobregat Tel. +34 93 4759100 –  
 Fax +34 93 4780673  
 Empresa certificada ISO 9001