



Papel Autocopiativo  
Carbonless Paper  
Papier Autocopiant



**Descripción**

Papel estucado en ambas caras, con microcápsulas en la cara inferior y arcilla activada en la superior. Se utiliza como hoja intermedia para dos o más copias. Es capaz de recibir y transferir al mismo tiempo.

**Description**

Coated paper on both sides with microcapsules on the back and activated clay on the front. It is used as a middle sheet when more than two copies are needed. It can receive and transfer at the same time.

**Description**

Papier couché des deux côtes. Comporte des microcapsules sur le verso et de l'argile activée sur le recto. Utilisé comme feuille intermédiaire permettant d'obtenir plusieurs copies. Il peut recevoir et transférer au même temps.

Gramajes (g/m<sup>2</sup>) : 75

Basis Weight (g/m<sup>2</sup>) : 75

Grammages (g/m<sup>2</sup>) : 75

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Basis Weight Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	75	± 4%
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475	º CIE	114	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534	µm	90	± 4

**GARANTÍAS**

- Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales
- 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo  
Values are subject to change without notice  
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

**GUARANTEES**

- 20 years legibility of the copy under normal conditions
- 5 years shelf life if stored in original packaging

**GARANTIES**

- 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales
- 5 ans stocké dans l'emballage original

Última actualización :  
Last update : 02/2014  
Dernière mise à jour: