

**EN**
**Coated Paper 2 Sides Silk Satin**

Property		Unit	Tolerance	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Bulk	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g		0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Whiteness CIE	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96,0	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5
Paper Gloss	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Roughness PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Last updated: **28-04-15**
- Values are subject to change without notice.

**DE**
**2-seitig Gestrichen Matt Satiniert**

Eigenschaft		Einheit	Toleranz	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Grammatur	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Dicke	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Volumen	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Relative Feuchtigkeit		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Weisse CIE D65	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opazität	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5
Papier Glanz	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Weisse PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Letzte Änderung: **28-04-15**
- Diese Werte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**ES**
**Estucado 2 Caras Semimate Satinado**

Propiedad		Unidades	Tolerancia	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Espesor	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Volumen específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Blancura CIE	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96,0	96,5	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5
Brillo de papel	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Lisura PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Última actualización: **28-04-15**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

**FR**
**Couché 2 Facés Demi-mat Satiné**

Propriété		Unité	Tolérance	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Main	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Blancheur CIE	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96,0	96,5	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5
Brillance du papier	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rugosité PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Dernière actualisation : **28-04-15**
- Ces valeurs peuvent être modifiées sans avis préalable.

**IT**
**Carta Patinata Semi Matt Satin**

Proprietà		Unità	Tolleranza	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Grammatura	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Spessore	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Volume	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Umidità relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Bianco CIE D65	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacità	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96,0	96,5	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5
Lucido	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rugosità PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Última revisión: **28-04-15**
- I valori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**PT**
**Couché 2 Facés Semi-mate Acetinado**

Propriedade		Unidade	Tolerância	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350	
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	72	80	92	108	122	141	173	227	280	342
Volume específico	ISO 534	TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	0	0,80	0,80	0,80	0,80	0,81	0,83	0,86	0,91	0,93	0,98
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Branca CIE	ISO 11475		%	±3	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	±2	92,0	93,0	94,5	96,0	96,5	97,5	98,0	98,5	99,0	99,5
Brilho do papel	ISO 8234-1	TAPPI T480	%	±5	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rugosidade PPS	ISO 8791-4	TAPPI T555	µm	± 30%	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

- Última atualização: **28-04-15**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.