



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

Cartulina Loyal

Specification	Unit	Norm	Value	Tolerance
Gramaje Substance Grammage	g/m ²	UNE-EN ISO 536: 2012	160, 170, 180, 200, 210, 224, 240, 250, 280, 315, 350, 400	±4 %
Espesor Caliper Épaisseur	µm	UNE-EN ISO 534: 2012	160 gr. 192 170 gr. 204 180 gr. 216 200 gr. 234 210 gr. 242 224 gr. 258 240 gr. 276 250 gr. 287 280 gr. 314 300 gr. 330 315 gr. 346 350 gr. 375 400 gr. 420	± 5 %
Porosidad Porosity Porosité	Índice	UNE 57066-86/3	15	± 5
Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk	s	UNE 57093-91	20	± 5
Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolue	%	UNE-EN ISO 287: 2009	7	± 1
Blancura Whiteness Blancheur	CIE	ISO 2469: 1977	153	± 3

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



J. Vilaseca empresa certificada según normas ISO 9001 y ISO 14001



Ref: 802/075/00/R5
Octubre 2013