



Triplex Gris



TRIPLEX GRIS

WLC - GD2

Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Spécifications Techniques


Technische Richtwerte

Cartón Reciclado estucado reverso gris

Coated board grey back

Carton couché recyclé, verso gris

Gestrichener Sekundärfaserkarton mit grauer Rückseite



Característica	Gramaje	Calibre	Rigidez Taber SM 15°	Rigidez Taber ST 15°	Blancura de cara C/2°	Brillo 75°
Property	Grammage	Thickness	Stiffness Taber MD 15°	Stiffness Taber CD 15°	Brightness top C/2°	Gloss 75°
Propriété	Grammage	Épaisseur	Rigidité Taber SM 15°	Rigidité Taber ST 15°	Blancheur recto C/2°	Brillance 75°
Eigenschaften	Gewicht	Dicke	Steifigkeit 15° long	Steifigkeit 15° trans	Weissgrad Decke C/2°	Glanz 75°
U	(g/m ²)	(µm)	(mNm)	(mNm)	(%)	(%)
Std	ISO 536	ISO 534	ISO 2493	ISO 2493	ISO 2470	ISO 8254
Tol	± 4 %	± 5 %	-15%	-15%	± 1,5%	> 45
250	250	350	8	3,6	79,5	> 45
275	275	385	10,8	4,8	79,5	> 45
300	300	420	13,5	6	79,5	> 45
325	325	460	17	7,5	79,5	> 45
350	350	495	20	8,8	79,5	> 45
375	375	535	24,6	10,8	79,5	> 45
400	400	570	29,6	13	79,5	> 45
425	425	605	35,1	15,4	79,5	> 45
450	450	640	41,6	18,2	79,5	> 45
475	475	680	47	20,5	79,5	> 45

Condiciones de Ensayo / Test Conditions / Conditions des tests / Prüfklima ISO 187 23°C / 50 % HR

Características de acuerdo con las mediciones en la planta de Barcelona Cartonboard. Las tolerancias, basadas con un 95% de confianza, se aplican al valor medio de una entrega en bobinas o palets. El Valor medio corresponde a la media de 5 muestras aleatorias en bobina/palet.

Characteristics according Barcelona Cartonboard Mill measurements. Tolerances based on 95% confidence level, are applied averages of deliveries on reels or pallets. Average based on 5 single measurements randomly sampled within the reel or pallet.

Caractéristiques selon les mesures de l'usine de Barcelona Cartonboard. Les tolérances basées sur un intervalle de confiance de 95%, sont applicables à la moyenne d'une livraison en bobines ou palets. Moyenne basée à partir de 5 mesures aléatoires dans ladite bobine / palet.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Werkes Barcelona Cartonboard. Toleranzen – basierend auf 95% Vertrauensbereich werden die Lieferungen auf Rollen oder Paletten aufgebracht. Wert basierend auf 5 Einzelmessungen nach dem Zufallsprinzip.

Barcelona Cartonboard, S.A.U.
Potassi, 7 - 08755 Castellbisbal
Barcelona (Spain).
www.bcncarton.com