



**Clariana**



*Buenos papeles hechos  
por Buena gente*

*Good papers made by Good people*

## ESPECIFICACIÓN COMERCIAL

DENOMINACIÓN: **PACKLAR GOFRADO**

Característica	Unidad	Media	Máximo	Mínimo	Según Norma
Gramaje	gr./m <sup>2</sup>	Según pedido ± 4 %			UNE-57014-74
Porosidad (Bendtsen)	ml/min.	800	1000	600	UNE-57066-86/2
Encolado Cobb 60" Tela	gr. H <sub>2</sub> O	---	< 27	< 27	UNE-57027-74
Encolado Cobb 60" Fieltro	gr. H <sub>2</sub> O	---	< 27	< 27	UNE-57027-74
Mano	cm <sup>3</sup> /gr	1,50	1,7	1,30	UNE-EN 20534
Espesor	μ	Calcular s/ gramaje (Mano * gramaje)			UNE-57004-88
Humedad	%	4,5	5,0	4,0	UNE-57005-90
Resistencia L	m	7000	11000	5000	UNE-57028-74
Resistencia T	m	4000	7000	3000	UNE-57028-74

Departamento de Calidad	Dirección General
	
Manuel Cheza	Miguel Goenaga