



J.VILASECA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

Registro

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m²</i>	<i>UNE - EN ISO 536: 2012</i>	<i>100, 112, 140, 160</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>UNE - EN ISO 534: 2012</i>	<i>100 gr. 115 112 gr. 123 140 gr. 154 160 gr. 168</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>UNE 57066-86/3</i>	<i>> 15</i>
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093-91</i>	<i>50</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolue</i>	<i>%</i>	<i>UNE – EN ISO 287:2009</i>	<i>7</i>
<i>Blancura Whiteness Blancheur</i>	<i>CIE</i>	<i>ISO 2469: 1977</i>	<i>153</i>

*Color Blanco o Ahuesado
Colour White or Bone
Coeur Blanc o Os*

*Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.
The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.
Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées*



*Ref: 805/048/03/R1
Octubre 2013*