

CreatorLinen

Descripción:

Papel estucado semimate 2 caras pasta química de la gama Creator con un acabado gofrado tela.

Con una atractiva textura y un suave gofrado tela, permite una perfecta reproducción de imágenes aportando un punto diferenciador a los trabajos. Es adecuado para la mayoría de los métodos de impresión (offset, flexografía...) y procesos de acabado (hendidos, golpe en seco, troquelado...).

Aplicaciones:

Catálogos, folletos, revistas, publicidad y promociones, carteles, calendarios, invitaciones, etiquetas, láminas y reproducciones, etc.

Sistemas de impresión:

Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Sant Joan](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creator - Sant Joan les Fonts](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

CreatorLinen

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	200	250	270	300
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	200	250	270	300
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	166	220	231	265
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	-	-	-	-
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	96.5	96.5	96.5	96.5
Blancura D65/10º	ISO 11475	CIE	±3	121.3	121.3	121.3	121.3
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.3*STD	5	5	5	5
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50

Recomendaciones de almacenamiento

Las condiciones óptimas de almacenamiento del papel son 50% (±5) de humedad relativa y 23°C (±2) de temperatura.

En cualquier caso, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas.

Las propiedades técnicas especificadas están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/12/2025