

## HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Producto:** Kraft 2ª Verjurado  
**Referencia:** 136 xx  
**Fecha:** 01 / 01 / 2020  
**Fecha Revisión:** 31 / 12 / 2025  
**Nº Páginas:** 1

### Datos técnicos

| Parámetro                            | Certificación | Unidad de medida | Valores       |               |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Gramaje                              | ISO-1924/3    | g/m²             | 60            | 80            |
| Resistencia a la tracción M.D.       | ISO-1924/3    | KN/m             | 2.64          | 3.53          |
| Resistencia a la tracción C.D.       | ISO-1924/3    | KN/m             | 1,17          | 1,57          |
| Alargamiento M.D.                    | ISO-1924/3    | %                | 1,45          | 1,6           |
| Alargamiento C.D.                    | ISO-1924/3    | %                | 3,20          | 3,3           |
| Longitud de rotura M.D.              | ISO-1924/3    | m                | 4500          | 4500          |
| Longitud de rotura C.D.              | ISO-1924/3    | m                | 2000          | 2000          |
| Promedio                             | -             | m                | 3250          | 3250          |
| Índice de desgarro M.D.              | 1974          | mNm/g            | 5             | 5             |
| Índice de desgarro C.D.              | 1974          | mNm/g            | 6             | 6             |
| Porosidad Gurley MF                  | 5636/5        | sec              | 20 < x < 30   | 50 < x < 60   |
| Porosidad Gurley C                   | 5636/5        | sec              | 25 < x < 35   | 40 < x < 50   |
| Cobb 60"                             | 535           | gr/m2            | 40            | 45            |
| Resistencia al estallido             | 2758          | KPa              | 98            | 130           |
| Bendsten Test Cara (con calandra)    |               | ml/min           | 200 < x < 240 | 240 < x < 300 |
| Bendsten Test Reverso (con calandra) |               | ml/min           | 240 < x < 290 | 290 < x < 350 |
| Tratamiento resistencia (en húmedo)  | ISO-1924/3    | %                | 10 < x < 13   | 10 < x < 13   |

### 100% papel reciclado



Estas cifras representan los valores de producción con una tolerancia de un 5 %, medidos después de su acondicionamiento a 23° C (±1%) de temperatura y 50% (±2%) de humedad relativa. No constituyen un compromiso contractual. Jaime Campmany Packaging & Paper, S.L.U. se reserva el derecho de modificar los valores indicativos en esta ficha.

Datos facilitados por nuestro proveedor **P60016**