



J.VILASEGA S. A.

FABRICA DE PAPEL DESDE 1.714

COMMANDER VERJURADO

<i>Specification</i>	<i>Unit</i>	<i>Norm</i>	<i>Value</i>	<i>Tolerances</i>
<i>Gramaje Substance Grammage</i>	<i>g/m²</i>	<i>ISO 536</i>	<i>70, 80, 90, 100, 224, 300</i>	<i>+/- 4 %</i>
<i>Espesor Caliper Épaisseur</i>	<i>µm</i>	<i>ISO 534</i>	<i>70 gr. 101 80 gr. 115 90 gr. 130 100 gr. 140 224 gr. 314 300 gr. 420</i>	<i>+/- 5 %</i>
<i>Porosidad Porosity Porosité</i>	<i>Índice</i>	<i>ISO 5636-5</i>	<i>10</i>	<i>+/- 5</i>
<i>Lisura Bekk Smoothness Bekk Lissé Bekk</i>	<i>s</i>	<i>UNE 57093</i>	<i>7</i>	<i>+/- 3</i>
<i>Humedad absoluta Absolute moisture Humidité absolute</i>	<i>%</i>	<i>ISO 287</i>	<i>Hasta 125 gr. 5,5 A partir de 126 gr. 7,0</i>	<i>+/- 1</i>

Los datos citados son indicativos.

La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.



Ref: 820/140/00/R0
Abril 2023